

**DOCUMENTO DI DETTAGLIO SCHEDA TECNICA PER
RICHIESTA OFFERTA COMMERCIALE Identificativo Numerico Gara 3798911**

Il sottoscritto De Luisa Gennarino nato ad [REDACTED] documento di identità n. [REDACTED], residente in [REDACTED], in qualità di Socio Unico e legale rappresentante della Società RDT Srl, con sede legale in Avellino alla Contrada Pagliarone 16/E, Partita IVA e codice fiscale 02762830640, n. telefono 0825/ 782853 e, n. fax 0825/ 782853, indirizzo di posta elettronica g.deluisa@errediti.com indirizzo di posta elettronica certificata PEC rdtsrl@pec.it, in riferimento all' Identificativo Numerico Gara 3798911 di seguito si riporta il dettaglio tecnico dell'offerta :

PROPOSTA TECNICA

Il presente documento intende descrivere l'offerta tecnica per la fornitura di pellicole antivandalismo per n. 3 infopoint installati dal Comune di Napoli, riferita agli anni 2023-2024-2025.

Specifiche tecniche:

Film costituito da un poliestere di 36 micron di spessore, spalmato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Finitura lucida per laminazione a freddo.

• **CARATTERISTICHE DEL FILM:**

	<u>Valore indicativo</u>	
• Spessore (µm):	36	
	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	> 100	HEXNFX41021
• Rimozione 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,2	HEXRET001
• Rugosità in superficie (µm):	< 5*	HEXRUG001

• **GUIDA PER L'UTENTE:**

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C.
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +90 °C.

- Il film può essere pulito con l'aiuto di accessori non abrasivi, con acetone, alcol, acqua e sapone

PROPRIETÀ ADESIVE:

(valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM00
20 minuti dopo l'applicazione	15	1
24 ore dopo l'applicazione	16	
• Adesività / Tack immediato (N/25 mm):	18	HEXFTM00
		9
• Release (N/25 mm):	0,1	HEXFTM00
		3

- Resistenza ai solventi: L'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, acididiluiti, oli, chetone).

- **ADESIVO:**

- Acrilico a base solvente (adesivo non riposizionabile).
- Adesività immediata e permanente, consente la posa a umido.

Avellino, 24/10/20232

R.D.T. S.r.l.
 Amministratore Unico
 (Ing. Gennarino De Luisa)



